



Akustiline hermeetik VT-FAS

Akustiline hermeetik VT-FAS on kõrgekvaliteediline, professionaalse kvaliteediga, kergesti kasutatav hermeetik ja liim. See toode ületab tavalisi sanitaarsilikoone, MSP'd, butüül- ja akrüülpõhiseid tooteid kui hermeetik ja liim - ainus ohtlike heitmete vaba hermeetik.

Toote omadused

VT-FAS on kõrgekvaliteediline, professionaalne ja kergesti kasutatav hermeetik ja liim. Põhineb uuel innovatiivsel inertpolümeer-tehnoloogial ja sobib mitmesugusteks ehitusvaldkonna rakendusteks. Kaasa arvatud dekoreerimine, põrandakate, tiseritööd, torustik, plaatimine, tuletõkke- ja helisolatsioon akende ja uste ümber. See toode ületab tavalisi sanitaarsilikoone, MSP-d, butüül- ja akrüülpõhiseid tooteid kui hermeetik ja liim - ainus ohtlike heitmete vaba hermeetik.

Toote rakendus

VT-FAS on mittereaktiivne keskkonnasõbralik keemia, mis tagab ühilduvuse enamiku ehitusmaterjalidega ja millel on ainulaadne omadus liikuda dünaamiliselt, et kohandada hoone sees olevate suletud/liidetud vuukide loomulikku või ootamatut liikumist, mis tagab pikaajalise toimivuse.

VT-FAS välistab valikuvõimalused, mida on vaja teha tavapäraste hermeetikute ja liimide puhul. Toote valimine ehitusrakenduseks võib olla segadust tekitav, eriti kuna saadaval on suur hulk tooteid ja nende toodete hulgas on erinevaid kvaliteediklasse, mille omadused erinevad vastavalt aluspinnale või rakendusele.

VT-FAS ületab selle probleemi, pakkudes kaupmeestele ühte lahendust kõigi hoonesiseste rakenduste jaoks.

Tehnilised andmed



Acoustic-Sealant-VT-FAS-tehniline spetsifikatsioon

acoustic-sealant-vt-fas-technical-specification.xlsx

Omadused

Järjepidevus:	Kasutusvalmis tiksotroopne pasta
Densitet:	1,54 g/cm ³
VOC:	0 g/l
Vastupidavus koos vananemisega:	X-tüüp (UV/vesi) (läbitud)
Keemiline vastupidavus.	Läbitud test (vastupidav)
Soolases vees uputamine:	Läbitud test (vastupidav)
Mikrobioloogiline kasv:	0 (puudub kasv)
Kõvadus:	Kalda A 47
Kahanemine:	15%
Tõmbeomadused:	3,79 MPa (379 N/mm ²)
Tõmbevedrustus:	270%
3D-tugipunktide...:	0,24 MPa (24 N/cm ²)
3D-vedrustuse pik...:	106%
Rebimisomadused:	50%
Survekindlus:	434 N / 1569 Mpa
Radoonikindlus:	1,5 mm paksus annab Z = 2,9 O 108 s/m
Flashpoint:	Puudub
Reageerimine tulekahjule:	Klassifikatsioon D-s2, d0
Tulekindlus	Kuni klassi EI 240
Tack vaba aeg:	Maksimaalselt 60 minutit.
Naha aeg:	Maksimaalselt 30 minutit.
Paranemise määr	10% 24 tundi
Tahkete ainete sisu	> 80%
Vastupidavus voolule	< 0,5 mm
Säilivusaeg:	Kuni 24 kuud, kui seda säilitatakse avamata kujul. padrunid jahedates kuivades tingimustes ja 6 kuud avatud ja uuesti suletud kassettides. Vältige temperatuuri üle 35 °C ja alla 5 °C.
Frost:	Kövenemata hermeetikut ei tohi külmutada.
Soojusjuhtivus:	0,845 W/mK (+/- 3%) 20 mm sügavusel (vastavalt EN 12667).
Ühilduvus	Saab kasutada kokkupuutes enamiku ehitus- ja dekoratiivsed materjalid
Teenus Temp	40°C kuni +75°C
Klassifikatsioon C E	Fassaad (siseruudid) 25LM Sanitaarühendused XS1
Värvid	valge

Pakendamine:	300ml padrun või 600ml foolium.
Tervis ja ohutus:	Terviseohuta, siseruumide hügieeni EMICODE EC1PLUS klassifikatsioon, mis on heaks kiidetud BREEAM-hinnanguga ehitusprojektide jaoks.
Katselaborid:	SP Sveriges Provningsverk, SE Intertek Chemicals & Phar., GB BM Trada, GB Eurofins Product Testimine, DK .
Vastutab:	GRAFT® MULTI HERMEETIK & ADHESIVE on toodetud Polyseam Limited Ühendkuningriigis Telefon +44(0)1484 421036.

Siseruumid

A = suurepärase	B = hea	C = rahuldav
Metallid		
Vask ja vasesulamid		A
Raud		A
Plii		A
Roostevaba teras		C
Töötlemata ja anodeeritud alumiinium		A
Tsink		A
Sünteetilised materjalid		
Akrüül/klaaskiud		A
Polükarbonaat		B
Polüester		C
PVC ja PVCu		A
Teised		
Akustiline tihendamine		A
Kuivvooder		A
Kanaliseerimisitorustik		A
Tuletõke		A
Paisupaigaldused		A
Raami kinnitamine		A
Raami sisemine tihendus		A
Madala emissiooniga tsoonid		A
Torustik		A
Polüstüreen		A
Liistud ja arhitraadid		A
Kivitöö		A

Vannitoad – sanitaartehnika

A = suurepärane	B = hea	C = rahuldav
Vannitoad/sanitaartehnika/märgruumid		Hinda
Müüritis		
Tsementkiud		A
Betoon/poorbetoon/telliskivimüüritised		A
Graniit / looduslik marmor		A
Kips		A
Klaas/keramika		
Keramika/portselan		B
Kihiline klaas		C
Metallid		
Vask ja vasesulamid		A
Roostevaba teras		C
Töötlemata ja anodeeritud alumiinium		A
Tsink		A
Süntetilised materjalid		
Akrüül/klaaskiud		A
Polükarbonaat		B
Polüester		C
PVC ja PVCu		A
Teised		
Akustiline tihendamine		A
Kuivvooder		A
Kanaliseerimisitorustik		A
Tuletõke		A
Paisupaigaldused		A
Raami kinnitamine		A
Raami sisemine tihendus		A
Madala emissiooniga tsoonid		A
Torustik		A
Polüstüreen		A
Liistud ja arhitraadid		A
Kivitöö		A
Puidutööd		A

Köögid

A = suurepärane	B = hea	C = rahuldav
Köögid		Hinda
Akustiline tihendamine		A
Betoon/poorbetoon/telliskivimüüritised		A
Kuivvooder		A
Kanaliseerimisitorustik		A
Kiudplaat/spoon		A
Graniit/marmor/looduskivi		A
Raami sisemine tihendus		A
Torustik		A
Liistud ja arhitraadid		A
Massiivne ja töötlemata puit		A
Roostevaba teras		C
Töötlemata ja anodeeritud alumiinium		C
Puidutööd		A



Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

vibratec.org/linkedin

vibratec.org/youtube

vibratec.org/vimeo