



Akustinen tiiviste VT-FAS

Akustinen tiiviste VT-FAS on tehokas, ammattilaatuinen ja helppokäyttöinen tiiviste ja liima. Tämä tuote päihittää perinteiset saniteettisilikonit, MSP:t, butyyli- ja akryylipohjaiset tuotteet tiivisteenä ja liimana - ainoa tiiviste, joka ei sisällä vaarallisia päästöjä.

Tuotteen ominaisuudet

VT-FAS on tehokas, ammattilaatuinen ja helppokäyttöinen tiiviste ja liima. Se perustuu innovatiiviseen uuteen inerttipolymeeritekнологiaan ja soveltuu monenlaisiin rakennusalan sovelluksiin. Sisustamiseen, lattianpäällystykseseen, puusepänteollisuuteen, putkityöhön, laatoitukseen, palo- ja äänieristykseen ikkunoiden ja ovien ympärillä. Tämä tuote ylittää perinteiset saniteettisilikonit, MSP:t, butyyli- ja akryylipohjaiset tuotteet tiivisteenä ja liimana - ainoa tiiviste, joka ei sisällä vaarallisia päästöjä.

Tuotesovellukset

VT-FAS on reagoimaton ympäristöystävällinen kemia, joka takaa yhteensopivuuden useimpien rakennusmateriaalien kanssa ja jolla on ainutlaatuinen ominaisuus liikkua dynaamisesti, jotta se pystyy mukautumaan rakennuksen suljettujen/liimattujen saumojen luonnollisiin tai odottamattomiin liikkeisiin, mikä takaa pitkäaikaisen suorituskyvyn.

VT-FAS:n ansiosta ei tarvitse tehdä valintoja, joita perinteisten tiivisteiden ja liimojen kanssa on tehtävä. Tuotteen valitseminen rakennussovellukseen voi olla hämmäntävää, varsinkin kun saatavilla on suuri määrä tuotteita ja näiden tuotteiden sisällä erilaisia laatuja, joiden ominaisuudet vaihtelevat alustan tai sovelluksen mukaan.

VT-FAS ratkaisee tämän ongelman tarjoamalla ammattilaisille yhden ratkaisun kaikkiin rakennuksen sisäisiin sovelluksiin.

Tekniset tiedot



Acoustic-Sealant-VT-FAS-tekniset tiedot

acoustic-sealant-vt-fas-technical-specification.xlsx

Ominaisuudet

Johdonmukaisuus:	Käyttövalmis tiksotrooppinen tahna
Densitet:	1,54 g/cm ³
VOC:	0 g/l
Kestävyys ja vanheneminen:	Tyyppi X (UV / vesi) (hyväksytty)
Kemiallinen kestävyys.	Testi läpäisty (kestävä)
Suolaveteen upottaminen:	Testi läpäisty (kestävä)
Mikrobiologinen kasvu:	0 (ei kasvua)
Kovuus:	Ranta A 47
Kutistuminen:	15%
Veto-ominaisuudet:	3,79 MPa (379 N/mm ²)
Vetovenymä:	270%
3D-vetotuet..:	0,24 MPa (24 N/cm ²)
3D-vetokestävyys.:	106%
Repimisominaisuudet:	50%
Puristus kestää:	434 N / 1569 Mpa
Radonin kestävyys:	1,5 mm:n paksuus antaa Z = 2,9 O 108 s/m
Flashpoint:	Ei ole
Reagointi tulipalossa:	Luokitus D-s2, d0
Palonkestävyys	Luokkaan EI 240 asti
Tack vapaa-aika:	Enintään 60 minuuttia
Iho aikaa:	Enintään 30 minuuttia
Kovettumisnopeus	10% 24 tunnin kuluttua
Kiintoainepitoisuus	> 80%
Virtausvastus	< 0.5 mm
Säilyvyysaika:	Jopa 24 kuukautta säilytettynä avaamattomana. Kasetit viileässä kuivassa tilassa ja 6 kuukautta. avatuissa ja uudelleen suljettavissa patruunoissa. Vältä yli 35 °C:n ja alle 5 °C:n lämpötiloja.
Frost:	Kovettumatonta tiivistettä ei saa jäädyttää.
Lämmönjohtavuus:	0,845 W/mK (+/- 3%) 20 mm:n syvyydessä (standardin EN 12667 mukaan).
Yhteensopivuus	Voidaan käyttää useimpien rakennus- ja sisustusmateriaalit
Palvelu Temp	40°C - +75°C
Luokitus C E	Julkisivu (sisätilat) 25LM Saniteettiliitokset XS1
Värit	valkoinen

Pakkaus:	300 ml:n patruuna tai 600 ml:n folio.
Terveys ja turvallisuus:	Ei terveysvaaraa, sisäilmahygienia EMICODE EC1PLUS. luokitus, hyväksytty BREEAM-luokiteltuja rakennushankkeita varten.
Testilaboratoriot:	SP Sveriges Provningsverk, SE Intertek Chemicals & Phar., GB BM Trada, GB Eurofins Product Testaus, DK .
Vastuullinen:	GRAFT® MULTI SEALANT & ADHESIVEa valmistaa Polyseam Limited Yhdistyneessä kuningaskunnassa Puhelin +44(0)1484 421036.

Sisäiset yleiset alueet

A = Erinomainen	B = Hyvä	C = Reilu
Metallit		
Kupari ja kupariseokset		A
Rauta		A
Johto		A
Ruostumaton teräs		C
Käsittelemätön ja anodisoitu alumiini		A
Sinkki		A
Synteettiset materiaalit		
Akryyli / lasikuitu		A
Polykarbonaatti		B
Polyesteri		C
PVC ja PVCu		A
Muut		
Akustinen tiivistys		A
Kuiva vuori		A
Kanavisto		A
Palon tiivistäminen		A
Laajennusliitokset		A
Rungon kiinnitys		A
Rungon sisäinen tiivistys		A
Vähäpäästöiset alueet		A
LVI		A
Polystyreeni		A
Jalkalistat ja arkkitravit		A
Kivityöt		A

Kylpyhuoneet - Saniteettitilat

A = Erinomainen	B = Hyvä	C = Reilu
Kylpyhuoneet / saniteettitilat / kylpyhuonetilat		Arvioi
Muuraus		
Sementtikuitu		A
Betoni / solubetoni / tiililyö		A
Graniitti / marmori Luonnonkivi		A
Kipsi		A
lasi / keramiikka		
Keramiikka / posliini		B
Kerroksellinen lasi		C
Metallit		
Kupari ja kupariseokset		A
Ruostumaton teräs		C
Käsittelemätön ja anodisoitu alumiini		A
Sinkki		A
Synteettiset materiaalit		
Akryyli / lasikuitu		A
Polykarbonaatti		B
Polyesteri		C
PVC ja PVCu		A
Muut		
Akustinen tiivistys		A
Kuiva vuori		A
Kanavisto		A
Palon tiivistäminen		A
Laajennusliitokset		A
Rungon kiinnitys		A
Rungon sisäinen tiivistys		A
Vähäpäästöiset alueet		A
LVI		A
Polystyreeni		A
Jalkalistat ja arkkitravut		A
Kivityöt		A
Puutyöt		A

Keittiöt

A = Erinomainen	B = Hyvä	C = Reilu
Keittiöt		Arvioi
Akustinen tiivistys		A
Betoni / solubetoni / tiilimuuraus		A
Kuiva vuori		A
Kanavisto		A
Kuitulevy / viilu		A
Graniitti / Marmori / Luonnonkivi		A
Rungon sisäinen tiivistys		A
LVI		A
Jalkalistat ja arkkitravit		A
Massiivipuu ja käsittelemätön puu		A
Ruostumaton teräs		C
Käsittelemätön & anodisoitu alumiini		C
Puutyöt		A



Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo