



Akustisk tätningsmassa VT-FAS

Akustisk fogmassa VT-FAS är en högpresterande fogmassa och ett lim av professionell kvalitet som är lätt att använda. Denna produkt överträffar konventionella sanitära silikon, MSP, butyl- och akrylbaserade produkter som tätningsmedel och lim - det enda tätningsmedlet som är fritt från farliga emissioner.

Produktens egenskaper

VT-FAS är en högpresterande, professionell och lättanvänd fogmassa och lim. Baserat på en innovativ ny inert polymerteknik är det lämpligt för en mängd olika tillämpningar inom byggbranschen. Inklusivt dekorerings, golvläggning, snickeri, rörmokeri, plattsättning, brand- och ljudtätning runt fönster och dörrar. Denna produkt överträffar konventionella sanitära silikon, MSP, butyl- och akrylbaserade produkter som tätningsmedel och lim - det enda tätningsmedlet som är fritt från farliga emissioner.

Produkttillämpningar

VT-FAS är en icke-reaktiv miljövänlig kemi som är kompatibel med de flesta byggmaterial och har den unika egenskapen att den rör sig dynamiskt för att anpassa sig till naturliga eller oväntade rörelser i förseglade/bundna fogar i en byggnad, vilket ger långvarig prestanda.

VT-FAS eliminerar de urvalsval som måste göras med konventionella tätningsmedel och lim. Att välja en produkt för en byggnadsapplikation kan vara förvirrande, särskilt som det finns ett stort antal produkter tillgängliga och inom dessa produkter en mängd olika kvaliteter, med variationer i egenskaper för att passa substratet eller applikationen.

VT-FAS löser detta genom att erbjuda hantverkaren en lösning för alla interna byggnadsapplikationer.

Tekniska specifikationer



Akustisk tätning VT-FAS-teknisk-specifikation

acoustic-sealant-vt-fas-technical-specification.xlsx

Egenskaper

Konsistens:	Tixotropisk pasta som är klar att använda
Densitet:	1,54 g/cm ³
VOC:	0 g/l
Hållbarhet vid åldrande:	Typ X (UV/vatten) (godkänd)
Kemisk resistens.	Godkänt test (resistent)
Nedsänkning i saltvatten:	Godkänt test (resistent)
Mikrobiologisk tillväxt:	0 (ingen tillväxt)
Hårdhet:	Shore A 47
Krympning:	15%
Egenskaper för dragkraft:	3,79 MPa (379 N/mm ²)
Dragförlängning:	270%
3D-dragpropp:	0,24 MPa (24 N/cm ²)
3D-töjbar, långsträckt...:	106%
Rivegenskaper:	50%
Motståndskraft mot kompression:	434 N / 1569 Mpa
Radonresistens:	1,5 mm tjocklek ger Z = 2,9 O 108 s/m
Flampunkt:	Ingen
Reaktion på brand:	Klassificering D-s2, d0
Brandmotstånd	Upp till klass EI 240
Fri tid för tack:	Maximalt 60 minuter
Tid för hudarbete:	Max 30 minuter
Hastighet för härdning	10% vid 24 timmar
Innehåll av fasta ämnen	> 80%
Motstånd mot flöde	< 0,5 mm
Hållbarhetstid:	Upp till 24 månader vid förvaring i öppnad Kassetterna förvaras svalt och torrt i 6 månader i öppnade och återförslutna patroner. Undvik temperaturer över 35°C och under 5°C
Frost:	Ohärdad tätningsmassa ska inte frysas.
Termisk konduktivitet:	0,845 W/mK (+/- 3%) vid 20 mm djup (enligt EN 12667)
Kompatibilitet	Kan användas i kontakt med de flesta bygg- och Dekorationsmaterial
Tjänst Temp	40°C till +75°C
Klassificering C E	Fasad (interiör) 25LM Sanitära fogar XS1
Färger	vit

Förpackning:	300 ml patron eller 600 ml folie.
Hälsa och säkerhet:	Ingen hälsorisk, hygien inomhus EMICODE EC1PLUS Klassificering, godkänd för BREEAM-klassade byggprojekt.
Testlaboratorier:	SP Sveriges Provningsverk, SE Intertek Kemi & Farmaci, Storbritannien BM Trada, GB Eurofins Produkt Testning, DK .
Ansvarig:	GRAFT® MULTI TÄTNINGSMASSA & ADHESIVE tillverkas av Polyseam Limited i Storbritannien Telefon +44(0)1484 421036.

Interna allmänna områden

A = Utmärkt	B = Bra	C = Rättvis
Metaller		
Koppar och kopparlegeringar		A
Järn		A
Ledning		A
Rostfritt stål		C
Obehandlad och anodiserad aluminium		A
Zink		A
Syntetiska material		
Akryl / Glasfiber		A
Polykarbonat		B
Polyester		C
PVC och PVCu		A
Andra		
Akustisk tätning		A
Torr foder		A
Kanalsystem		A
Brandtätning		A
Expansionskompensatorer		A
Fastsättning av ram		A
Invändig tätning av ram		A
Zoner med låga utsläpp		A
Rörmokare		A
Polystyren		A
Socklar och arkitraver		A
Stenarbeten		A

Badrum - sanitära utrymmen

A = Utmärkt	B = Bra	C = Rättvis
Badrum / Sanitet / Badhus		Pris
Murverk		
Cementbaserad fiber		A
Betong / Cellbetong / Murverk		A
Granit / Marmor Natursten		A
Gips		A
Glas / Keramik		
Keramik / Porslin		B
Skiktat glas		C
Metaller		
Koppar och kopparlegeringar		A
Rostfritt stål		C
Obehandlad och anodiserad aluminium		A
Zink		A
Syntetiska material		
Akryl / Glasfiber		A
Polykarbonat		B
Polyester		C
PVC och PVCu		A
Andra		
Akustisk tätning		A
Torrt foder		A
Kanalsystem		A
Brandtätning		A
Expansionskompensatorer		A
Fastsättning av ram		A
Invändig tätning av ram		A
Zoner med låga utsläpp		A
Rörmokare		A
Polystyren		A
Socklar och arkitraver		A
Stenarbeten		A
Träarbete		A

A = Utmärkt	B = Bra	C = Rättvis
Kök		Pris
Akustisk tätning		A
Betong / Cellbetong / Murverk		A
Torrt foder		A
Kanalsystem		A
Fiberskivor / faner		A
Granit / Marmor / Natursten		A
Invändig tätning av ram		A
Rörmokare		A
Socklar och arkitraver		A
Massivt och obehandlat trä		A
Rostfritt stål		C
Obehandlad och anodiserad aluminium		C
Träarbete		A



Kontaktuppgifter

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo